

Four2Four Premium

Versão: fev-17

Four2Four Premium é uma ponte de aderência para tinta. Assegura a adesão da tinta mineral a todo o tipo de superfícies. Atua também como antioxidante para metais e selante de madeiras e de manchas em paredes.

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Área de aplicação:

Ideal para garantir a aderência da tinta em superfícies pouco porosas tais como: azulejos, painéis fenólicos, pintura de poliuretano, etc. em interiores e exteriores. Proteção contra ferrugem em superfícies de metal sem corrosão ou oxidação.

Também é eficaz como selante de madeiras, placas de MDF e de manchas em paredes interiores.

Caraterísticas:

Excelente ponte de aderência.
Antioxidante sobre superfícies metálicas.
Selante para madeira, placas de MDF e manchas.
Apto para qualquer superfície.
Alta resistência e durabilidade.
Secagem rápida.
Apropriado para interior e exterior.

Propriedades técnicas:

Peso específico	1.28 ± 0.05 g/cm ³
pH	7.5 ± 1
Viscosidade	70 ± 5 U.K.
Teor de sólidos	44 ± 2%
Natureza	Acrílica
Aspeto	Líquido branco
Acabamento	Mate

Apresentação:

Disponível em recipientes de 0.75 l e 4 l. Consultar para outros formatos.

Armazenagem:

Conservar nas embalagens originais, fechadas e em local fresco e seco. Proteger da geada e evitar a exposição direta ao sol. Validade de pelo menos 12 meses em embalagem original fechada.

Rendimento:

Varia dependendo do tipo de suporte. Considera-se teoricamente 10-11 m²/l. O consumo exato deverá determinar-se através da realização de ensaio em obra.

INDICAÇÕES PARA APLICAÇÃO

Estado do suporte:

O suporte deve estar seco, firme, bem aderido, isento de impurezas que impeçam a perfeita ancoragem do produto.

Preparação de suporte:

Se o suporte apresenta impurezas é recomendado realizar uma limpeza com água à pressão. Em caso de existirem fungos, líquenes, algas e bactérias, limpar com hipoclorito de sódio e esperar pelo menos 48 horas.

Método de aplicação:

Agite o produto até à sua homogeneização completa. De acordo com o uso pretendido:

- Ponte de aderência e/ou suportes metálicos: aplicar 1 ou 2 demãos de acordo com absorção ou no exterior. Lixando levemente melhora a aderência do produto.

- Selante de madeira: lixar a madeira no sentido das estrias, limpar a fundo, eliminar resinas ou secreções de resina e limar arestas vivas. Aplicar 1 ou 2 demãos de acordo com a absorção, lixando entre demãos, se se pretender acabamento fino.

- Selante de placas MDF: aplicar 2 demãos, lixando entre demãos.

- Selante de manchas: Aplique uma camada sobre a superfície afetada para selar a mancha e aplicar uma segunda demão para manchas mais persistentes. O

produto não oculta as manchas; a cobertura em si é alcançada com pintura de acabamento.

Se não se revestir a área tratada em 7 dias, recomenda-se lixar suavemente, para facilitar a fixação do acabamento.

Secagem:

Em condições de 25 °C e 60% de humidade relativa, deixar 30-60 minutos entre camadas e 6-8 horas para pintar.

Condições meteorológicas:

A temperatura de trabalho (ambiente e suporte) deve ser superior a +10 °C e inferior a +30 °C. Não aplicar com incidência direta de luz solar, nem em suportes aquecidos pelo sol.

Ferramentas:

Rolo, trincha ou pistola

Limpeza de Ferramenta:

Limpar as ferramentas com água morna após a utilização.

Observaciones:

Os tempos indicados são para condições ambientais de 25 °C e 60% de humidade relativa

Não aplicar em superfícies em contacto permanente com a água

Em caso de chuva, deixar secar o suporte pelo menos 48 horas antes da aplicação

É recomendado proteger a superfície tratada da chuva até aplicação da tinta.

As partes que não vão ser tratadas devem ser protegidas (vidros, caixilharia, etc.).

Não misture com outros produtos para preservar as propriedades específicas do mesmo

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Precauções de utilização:

Nenhuma em aplicações normais e pessoas que não apresentam patologias particulares. Produto alcalino, proteger pele e olhos, especialmente. Aplicar com boa ventilação e não inalar o produto. Manter fora do alcance das crianças

Gestão de resíduos:

De acordo com as regulamentações locais. Os recipientes são de polipropileno reciclado.

Informações de segurança:

Informações em matéria de segurança, dados físicos, ecológicos e toxicológicos, consultar a versão mais recente da ficha de segurança do produto.

Asistencia técnica:

Em caso de dúvida, consulte o seu revendedor local ou o fabricante (technicalsupport@graphenstone.com)

As informações proporcionadas são dadas de boa fé e baseadas no conhecimento atual e na experiência de IEdiSA dos produtos, quando são corretamente armazenados, manipulados e aplicados, em situações normais e de acordo com as recomendações de IEdiSA.

A Ficha Técnica serve para informação e apoio, mas não é juridicamente vinculativa. Em particular, não isenta o utilizador de ensaiar e comprovar a idoneidade do produto para a aplicação e a finalidade desejadas. IEdiSA reserva-se ao direito de realizar modificações que melhorem o produto ou a sua aplicação. Esta edição invalida as anteriores.